

# Anforderungen an Baustroh

**Getreide:** Weizen, Roggen, Dinkel, Triticale, Gerste, kein Hafer

**Farbe und Geruch:** (gold)gelb und frisch, kein Schimmelgeruch

**Drusch:** möglichst lange, möglichst wenig beschädigte Strohhalme  
=> Schüttler; kein Kleinschneiden oder Häckseln des Strohs

**Geometrie:** möglichst quaderförmig  
=> Kanten gerade, Oberflächen eben, Oberflächen zueinander rechtwinklig

**Rohdichte:** 85-115 kg/m<sup>3</sup>; man darf die senkrecht gestreckte Hand nicht oder nur schwer zwischen die Strohschichten schieben können

**Format:** maximal ca. 50/80, meist ca. 36/50

**Außerdem:** Garneinschnürung an den Stirnseiten möglichst wenig tief im Stroh; Halmausrichtung überwiegend quer zur Schnürung (in der Regel gegeben); Beiwuchsanteil möglichst gering